

COLD ZINC GALVANISING SPRAY (冷镀锌喷剂)

Spanjaard Cold Zinc Galvanising Spray (史班哲冷镀锌喷剂) 可作为防护面漆或底漆，用于暴露在腐蚀性环境下的钢铁材料。本品所形成的漆膜含 95% 高纯超细锌粉，并含有铝粉。漆膜干燥后无裂纹、无缺损，并具有柔性。

应用范围

- 修复屋顶用镀锌钢板。
- 农用机械、空调机组、围栏。
- 船舶设备、船壳、金属地板和屋顶。
- 采矿设备、钻井平台与海上钻井设备。
- 铁路设备、结构钢储罐、输电塔。
- 地下管线、管道、汽车车身。
- 防止大气电偶腐蚀。
- 防止焊接表面和镀锌表面被腐蚀。

使用说明

气雾罐

1. 待处理表面不能有任何锈斑、污垢和油脂等，必要时可采用喷砂处理或用砂纸进行清洁。
2. 用力摇晃气雾罐，直到罐内的搅拌球可自由滚动，然后继续摇晃 30 秒。
3. 垂直持握气雾罐体，在距离 $\pm 20\text{cm}$ 处，将本品喷于待处理表面。至少喷四层 ($100\mu\text{m}$)，待每层干燥后再喷下一层。

散装

1. 使用前充分混合。
2. 可使用喷枪、刷子或滚筒刷进行涂覆。

典型特性

颜色	银色
密度 (25°C, ASTM D792)	1.00
防锈盐雾试验 (四层 = $100\mu\text{m}$, 小时, ASTM B117)	400
湿度箱试验 (通过, 小时)	> 1500
覆盖面积 (1层/400g 气雾剂, m^2)	1.35

操作与储存

极易燃气雾剂。气雾罐属于压力容器，应避免阳光直射，禁止暴露在超过 50°C 的高温下。远离热源/火花/明火/高温表面。禁止吸烟。切勿刺破或焚烧气雾罐 (即便是空罐)。切勿喷在明火或白热材料上。易燃物含量为 44%。皮肤接触或吸入有害。刺激皮肤。刺激眼睛。蒸气可能让人犯困或头晕。长期或反复接触可能会对器官造成损害。避免儿童接触。



包装规格

400ml 气雾罐
5 升散装

CP/mg/冷镀锌喷剂 - 2017 年 8 月