

## GRAPHITE SPRAY (干性石墨润滑喷剂)

Spanjaard Graphite Spray (史班哲干性石墨润滑喷剂) 是由超细石墨颗粒与风干树脂组成的分散体, 适用于润滑油和润滑脂无法使用的应用场合。本品为气雾剂。

### 应用范围

#### 防护涂层

史班哲干性石墨润滑喷剂不仅可以防止昂贵的零部件在运输和储存期间发生腐蚀, 避免生锈; 还可以对其进行预润滑处理, 以便直接使用。

#### 高温润滑

史班哲干性石墨润滑喷剂所形成的润滑膜在-180°C到+350°C的温度范围内保持稳定。尽管树脂在+350°C以上时会开始分解, 但石墨即使在高达450°C的温度下仍然具有干式润滑效果。

#### 干式润滑

史班哲干性石墨润滑喷剂具有干式润滑效果, 适用于多尘环境, 可有效避免使用传统湿式润滑剂时可能出现的问题。

### 使用说明

1. 将本产品喷在一小块待处理的不可见表面, 以检测其与史班哲干性石墨润滑喷剂中所含溶剂的相容性。
2. 彻底清除待处理部件上的油脂, 最好使用一种安全型溶剂, 例如史班哲电机清洗剂, 使用后不会留下任何残留物。
3. 用力摇晃气雾罐, 然后在部件表面喷上一层或多层史班哲干性石墨润滑喷剂, 每层干燥3分钟。
4. 喷涂完成后, 应在室温下干燥24小时或在250°C下烘烤1小时, 让树脂充分固化。

注: 在除脂后进行磷化或喷砂处理, 可提高史班哲干性石墨润滑喷剂对部件表面的附着力。



### 操作与储存

注意: 易燃。切勿喷在明火或白热材料上。气雾罐属于压力容器, 应避免阳光直射, 禁止暴露在超过50°C的高温下。避免儿童接触。使用时, 应确保通风良好。室内保存。

### 包装规格

400ml/320g气雾罐。

CP/mg/干性石墨润滑喷剂 - 2016年5月

史班哲公司通过了  
南非标准局 (SABS) 的ISO  
9001认证

特种润滑剂和相关化工产品  
制造与销售商

SPANJAARD UK LIMITED  
2 NEW STREET SQUARE  
LONDON  
EC4A 3BZ  
ENGLAND  
EMAIL: [sales@spanjaard.biz](mailto:sales@spanjaard.biz)  
WEBSITE: [www.spanjaard.biz](http://www.spanjaard.biz)

SPANJAARD LIMITED  
PO BOX 7294  
JOHANNESBURG  
2000  
SOUTH AFRICA  
TEL: +27 (0)11 386 7100  
EMAIL: [sales@spanjaard.biz](mailto:sales@spanjaard.biz)  
WEBSITE: [www.spanjaard.biz](http://www.spanjaard.biz)

中国区销售和技术服务商: 上海昆邦化工有限公司

电话: 021-58528856 59923197 传真: 021-58528166 E-mail: [long@kunbond.com](mailto:long@kunbond.com)